



TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNICAL DATASHEET

PUR 40 SHORE A

ANWENDUNGEN
APPLICATIONS

Wird zur Herstellung von Prototypenteilen, Modelle und techn. Teilen im Vakuumgießverfahren aus Silikonformen eingesetzt, deren Eigenschaften denen von Thermoplasten ähneln.
Used by casting in silicone moulds for the realization of prototype parts and mock-ups whose mechanical properties are close to those of thermoplastics.

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
MECHANICAL AND PHYSICAL SPECIFICATION

Farbe Gußteil <i>Color of castpart</i>		natur/ schwarz/ bedingt einfärbbar <i>nature/ black/ dyeing limited</i>
Endhärte Shore <i>Hardness Shore</i>	23°C	Shore A 40
E-Modul (Biegung) <i>Flexural modulus of elasticity</i>	-	-
Biegefestigkeit <i>Flexural strength</i>	-	-
Bruchdehnung <i>Elongation at break</i>	-	-
Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	-	-
Reißdehnung <i>Elongation yield</i>	-	-
Reißfestigkeit <i>Tensile strength at break</i>	-	-
Weiterreißfestigkeit <i>Tear propagation strength</i>	-	-
Glasübergangstemperatur TG nach DSC <i>Glass transition temperature TG</i>	-	-
Wärmebeständigkeit nach Martens HDT <i>Heat resistance by Martens HDT</i>	°C	ca. 70-80
Wärmeleitfähigkeit <i>Heat conductance</i>	-	-
Dichte des ausgehärteten Produktes bei 20°C <i>Density of cured product at 20°C</i>	g/cm ³	1,05 - 1,20



EIGENSCHAFTEN
PROPERTIES

- ◆ sehr weich
very soft
- ◆ pigmentierbar
pigmented
- ◆ quecksilberfrei
quicksilver free
- ◆ hohe Weiterreißfestigkeit
high tear strength
- ◆ temperaturbeständig bis max. ca. 80°C
temperature stability up to max. 80°C
- ◆ ähnliche Eigenschaften wie Gummi
Similar properties as: Rubber
- ◆ RoHS Konform
RoHS conform

Gerne beraten wir Sie, welches Material für Ihren Anwendungsfall das Beste ist.
Gladly we advise you which material is the best for your application.



Mischtabelle

mixed table

3-Komponenten Polyurethansystem für Shore A Härten 40 bis 80

3-component polyurethane system for Shore A hardness from 40 to 80

GM 956 Komp. A	Gew. Teile	100	100	100	100	100	100	100
GM 956-30 Komp. B	Gew. Teile	180	171	136	128	120	50	-
GM 956-80 Komp. B	Gew. Teile	5	9	24	27	30	60	80
Shore A Härte		40	45	50	55	60	70	80
Mischungs- verhältnis	Gew. Teile	100:185	100:180	100:160	100:155	100:150	100:110	100:80

HINWEIS

NOTE

Alle Angaben beruhen auf Angaben und Untersuchungen des Gießharzherstellers. Durch fertigungsbedingte Einflüsse können die angegebenen Werte Schwankungen unterliegen. Im Einzelfall ist es dem Kunden von Wehl & Partner überlassen, eine Prüfung der Gussteile zu übernehmen, bevor diese in der dafür vorgesehenen Anwendung verwendet werden. Eine Prüfung durch Wehl & Partner findet nicht statt. Wehl & Partner übernimmt auf Gussteile keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche. Die Verantwortung von Wehl & Partner beschränkt sich lediglich auf den Ersatz oder die Erstattung von Teilen, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Any information result from research and tests conducted in the Laboratories of our producer of the material under precise conditions. Caused by production-related influences the values can be fluctuate. There is no examination on the part of Wehl & Partner. It is the responsibility of the user to determine the suitability of Wehl & Partner products, under their own conditions before commencing with the proposed application. Wehl & Partner guarantee the conformity of their products with their specifications but cannot guarantee the compatibility of a product with any particular application.

Wehl & Partner disclaim all responsibility for damage from any incident, which results from the use of these products.

The responsibility of Wehl & Partner is strictly limited to reimbursement or replacement of products, which do not comply with the published specifications. All information equates on the current state of our knowledge and experience.